

A – COAT Polyrock 40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентное, полиуретановое покрытие, отверждаемое влагой воздуха. Для применения в качестве верхнего слоя поверх других полиуретановых покрытий для усиления абразивостойкости, грязеустойчивости, стойкости к скольжению и пожаростойкости последних.

- > Высокая твёрдость и абразивостойкость
- > Используясь в качестве верхнего слоя, уменьшает степень горючести всей системы защитных покрытий
- > Отличная адгезия к основному покрытию
- > Увеличивает грязеустойчивость и стойкость к скольжению всей системы защитных покрытий
- > Легко моется растворителем без повреждения покрытия или ухудшения его физико-механических и защитных свойств
- > Отличная стойкость к шипованной резине
- > Не охрупчивается со временем.

Цвет:	прозрачный
Блеск	Полуглянцевый
Тип отверждения:	Под воздействием влаги, содержащейся в атмосферном воздухе
Связующее вещество	Особопрочный полиуретановый преполимер
Пожаростойкость:	В 3-х слойной системе покрытий классифицируется как РП1 согласно ГОСТ Р 51032-97
Содержание основного вещества по объему:	34±2%
Содержание основного вещества по весу:	40±2%
Рекомендованная толщина сухого слоя в мкм:	50
Максимальная толщина влажного слоя в мкм:	100
Рекомендованный теоретический расход кг/м2::	0,12-0,14
Время высыхания (в завис. от температуры и влажности воздуха):	1-1,5 часа 16-24 ч
На отлип	
Полное высыхание	
	3,78л
Расфасовка:	