

## Prozask HB

### Описание продукта

Специальное финишное покрытие «Prozask HB» представляет собой одноупаковочное, полуглянцевое, алифатическое, отверждаемое влагой воздуха полиуретановое покрытие с замечательной стойкостью к химическому воздействию, УФ, погодным условиям и к абразивному износу. Предназначено как для нового строительства, так и ремонтных работ.

### Области использования

#### **Поверхности**

Наносится поверх предварительно подготовленных:  
 -черного металла  
 -гальванизированного металла  
 -алюминия и цветного металла  
 -ранее нанесенных покрытий  
 -бетона и бетонных блоков

#### **Возможные области применения**

-мосты  
 -наружные поверхности резервуаров  
 -целлюлозно-бумажные комбинаты  
 -химические предприятия  
 -трубопроводы  
 -очистные сооружения  
 -нефтепереработка

-стальные конструкции  
 -пищевая промышленность  
 -портовая инфраструктура  
 -оффшорные платформы  
 -гидроэнергетические сооружения  
 -финишный слой противопожарных покрытий

### Общая информация

Тип смолы	Алифатический полиуретан	Теоретическая укрывистость	При 25 мкм DFT-24,4м <sup>2</sup> /л
Блеск	Полуглянцевый	Рекомендованная толщина слоя	Мокрый- 80-160 мкм Сухой- 50-100 мкм
Цветовая гамма	Разнообразная		
С.О. по объему	62,0% +/- 2,0		
Летучие вещества	340 г/л	растворитель	X-60 или другой рекомендованный

### Данные по отверждению

При 50% влажности	+ 10 град С		+ 24 град С		+35 град С	
	Без PURQuiq	С PURQuiq	Без PURQuiq	С PURQuiq	Без PURQuiq	С PURQuiq
Сухой на отлип	1 час	-	30 мин	-	20 мин	-
Минимум до перекрытия	10 час	1 час	8 час	30 мин	6 час	20 мин
Полное отверждение	10 сут	7 сут	7 сут	5 сут	5 сут	4 сут

Может наноситься при температуре окружающей среды от -8 °С до + 50 °С. Температурный уровень должен быть достигнут как для подложки, так и для материала. Поверхность должна быть видимо сухой. Рекомендованная влажность воздуха для применения- 6%-99%..

### Информация по применению

#### **Подготовка поверхности**

Наносить материал по предварительно подготовленным поверхностям, при необходимости применяя соответствующие грунтовки

#### **Хранение**

Хранить в сухих, защищенных помещениях при температурах от +5°С до +35°С, в закрытой таре. Срок хранения 1 год.

#### **Смешение**

Температура материала при смешении и нанесении должна быть как минимум на 3°С выше точки росы. Тщательно перемешать. Для дополнительной защиты от возможного взаимодействия с влагой воздуха можно добавить поверх краски 1-2 мм растворителя.

#### **Упаковка**

3,78 л или 18,93 л

#### **Применяемое оборудование**

Кисти/валики из натуральных материалов, возможно слегка разбавить растворителем

Безвоздушное распыление- аппараты с соотношением 28-40, давление 2400-2800 psi, .013-.019, фильтр 250 мкм, обычно без добавления растворителя

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Исчерпывающие сведения относительно требований техники безопасности и необходимых мер предосторожности приводятся в спецификации по безопасности материала и на этикетке изделия.

### ОТКАЗ ОТ ПРИЗНАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ИСКОВ

*«Настоящее заявление делается вместо всех гарантийных обязательств, как явно выраженных, так и подразумеваемых. Обязательства производителя ограничиваются заменой такого количества продукта, которое оказалось дефектным. Производитель не несет ответственность за любое повреждение, убыток или ущерб, прямой или случайный или косвенный, возникающий из применения продукта или невозможности применения продукта. Перед применением пользователь должен определить пригодность продукта для предполагаемого применения, и пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность, какие могут возникнуть в связи с этим. Все указанные величины являются приблизительными. Указанные величины служат исключительно для справочных целей, поскольку фактические значения могут меняться в зависимости от условий нанесения, способа нанесения, погодных условий и т.д. Свяжитесь с вашим представителем для получения действующей в текущий момент спецификации. Вышеизложенное заявление не подлежит изменению, кроме изменения по соглашению, подписанному должностными лицами производителя.»*

В случае возникновения любых вопросов обращайтесь к техническим специалистам компании

Москва, ул. Краснобогатырская д.42, стр.1, тел. +7 (499) 5190410 моб +7 (903) 1076152  
эл.адрес: [info@stalprotect.ru](mailto:info@stalprotect.ru) [www.stalprotect.ru](http://www.stalprotect.ru)